

Lesaar

Medienproduktion

20.05.2006

- Lochbohrungen -> bis max.76cm Stapeldicke
- www.achilles.de -> kostenlose Muster für Veredelungen
- Crapin /Creap out -> ausschließen Bogenverdrängung
- Nuten -> Materialabnehmendes Verfahren /Heraustrennen eines Materialsplans
- Rillen -> Ohne Materialabnahme (Pressen/Verdrängen)
- http://alf.zanders.de/lf/de/zanders_rillen.html

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Papiertyp 1 | -> Glänzend gestrichen | Holzfrei | 115g/m² |
| Papiertyp 2 | -> Matt gestrichen | Holzfrei | 115g/m² |
| Papiertyp 3 | -> Glänzend gestrichen | Rotationspapier | 70g/m² (LWC) |
| Papiertyp 4 | -> Naturpapier | Weiß | 115g/m² |
| Papiertyp 5 | -> Naturpapier | Leicht gelblich | 115g/m² |

Papiertypen nach ISO 12647-2:1996
<http://www.druckmarkt-schweiz.ch/hefte/2005-heft21/21neueoffset.pdf>

26.09.2006 - 1.10.2006 PhotoKina Köln

Proof rechtlich gültig -> Nur mit Medienkeil




- Monitor -> soll: 50 LUX Lichteinstrahlung
- Volt Scala -> Lichteinheit Farbe (Vollton)
- Delta E -> Errechnet/gemessen aus LAB-Werten
- Erklärung unter: <http://www.farbmatrik-gall.de/cielab/deltae/index.html>


5.-10.Oktober Exkursion Dresden
 6.Oktober Besichtigung KBA
 Hotel: www.boofe.de

Laufrichtung:

Falsch



Richtig



Sammeln/Sammelheften

- Zusammentragen Rückenstich /Klebebindung
- Einlegen/Einstecken Rückendratheftung (Drahtrückenstichheftung)

PUR- Bindung -> Polyurethan-Klebstoffe mit Zweiphasen-Abbindung (Leim bleibt flexibel, sehr haltbar, sehr teuer)

Lack:

- Wasserlack - Dispersionslack
- Drucklack - Ölbasierend unpigmentierte Offsetfarbe
- UV-Lack - Inline Nutzung, hohe Schichtdicke
- Effektlack - Metallpigmente